



Sté CICOLAB S.A.R.L
 Fabrication et Commercialisation De Ciment-Colle Et Mortier Monocouche
 Et Colorant
 Route De Rabat, Km 9 BP 215 Tanger
 Tél : 05 39 39 41 70 – Fax 05 39 39 41 71



CICOIMPRES F

RESINE HYDROFUGE POUR FAÇADE.

Propriétés

- * Réduction de l'absorption d'eau de 90%.
- * Prévention de l'efflorescence.
- * Entièrement respirante.
- * Protège le chantier contre les dommages causés par l'humidité.
- * Augmentation de l'isolation thermique.
- * Meilleure résistance de la peinture traitée avec **CICOIMPRES F**.
- * Réduction de la salissure de la surface.

Application

- * **CICOIMPRES F** peut être appliqué au rouleau laqueur ou au vaporisateur à basse pression.
- * Appliquer un film uniforme et mince en évitant de laisser des couches épaisses.
- * L'application doit se faire en une seule couche sur la base de la surface et vers le haut.
- * Il est indispensable d'appliquer la couche adéquate afin d'assurer une parfaite étanchéité de longue durée. Dans certains cas il est nécessaire de nettoyer la surface à traiter avec de l'eau sous pression afin d'éliminer les impuretés et d'augmenter au maximum le pouvoir d'absorption.
- * La surface doit être sèche avant d'être traitée.
- * L'utilisation de détergents peut provoquer des changements de tonalité.

Rendement

Essais d'absorption sur différents supports :

- Application sur briques : 1/4L/m².
- Application sur béton : 1/3L/m².
- Application sur mortier : 1/3L/m².
- Application sur pierre naturelle : 1/2L/m².

Précautions d'emploi

- * **CICOIMPRES F** est fortement alcalin, il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application.
- * En cas de contact accidentel avec la peau, laver avec de l'eau.
- * En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
- * Protéger les vitres, les cadres et les portes.
- * Protéger les plantes.
- * Eloigner le récipient du feu et le garder hors de portée des enfants.
- * Couvrir le récipient après utilisation.



Sté CICOLAB S.A.R.L

Fabrication et Commercialisation De Ciment-Colle Et Mortier Monocouche
Et Colorant
Route De Rabat, Km 9 BP 215 Tanger
Tél : 05 39 39 41 70 – Fax 05 39 39 41 71



Renseignements Techniques

Couleur :	Transparent.
Apparence :	Clair.
Présentation :	Seau 20 Litres.
PH à 20°C :	11-12
Condition de stockage :	1 an en emballages fermés et lieux fermés. Température >5°C et < 35°C.
Inflammabilité :	Inflammable.
Toxicité :	Nocif à l'ingestion. Eviter de respirer les vapeurs.
Séchage :	15min.
Densité à 20°C :	1.2g/cm ³ .
Matière active :	40%.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

.....
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger
Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71