CICORAPIDE

Mortier Rapide mono composant.

Description

CICORAPIDE est un Mortier ultra rapide utilisé pour le blocage de l'eau, composé de ciment, sable et résine spéciale pour des réparations en urgence en milieu intérieur et extérieur.

Usages

CICORAPIDE est utilisé dans les cas suivant :

- Blocage des voies d'eau.
- Blocage des fissures où une voie d'eau est présente.
- Utilisable dans les sous sols, les gaines d'ascenseurs, les réservoirs, les tuyaux,….
- Intérieur et extérieur.

PROPRIETES :

- Excellente adhérence.
- Haute résistance mécanique.
- Durcit après environ 20 secondes.
- Absence de chlorure.
- Peut être applicable directement sur le béton armé.
- Facilement applicable.
- Condition de stockage : 6 mois en emballages fermés et lieux fermés avec une température entre +10°C et +30°C.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Aspect : poudre homogène.
- Couleur : Gris.
- Densité apparente : ~0.94g/ml
- Résistance à la compression (UNE 83.821) :
  1 jour : 184kg/cm².
  7 jours : 223kg/cm².
  28 jours : 240kg/cm².
- Consommation moyenne : 2.2 g/cm3.
- Emballages hermétiques approuvés selon les directives CE pour les emballages et stockage des produits chimiques.

CICORAPIDE

Mortier Rapide mono composant.

MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Préparer les supports de manière qu'ils restent propres, sans graisses, sans poussière et dégagés de tout agent de démoulage et peinture.
Mouiller le support avant utilisation.

Exécution

Ajouter dans un récipient propre qui contient de l'eau de gâchage peu à peu du mortier **CICORAPIDE**.

Le mélange doit être prolongé jusqu' à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux.

Ne pas ajouter plus d'eau au mortier **CICORAPIDE** qui a perdu sa consistance.

CICOPAPIDE fraichement malaxé s'applique directement sur le voie d'eau en pressant manuellement jusqu'à ce que le produit soit fixé.

Peut répéter le processus autant de fois que nécessaire pour couper la voie d'eau.

Une fois **CICORAPIDE** endurci, il ne peut être éliminé que mécaniquement.

Rendement

La consommation moyenne de **CICORAPIDE** est de 2.2g/cm³ de volume.

Sécurité

Contient du ciment. Le ciment réagit à l'eau, générant des substances alcalines et peut provoquer des irritations. Il est conseillé de protéger la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment colle et mortier monocouche
……
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger
Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71