



CICOJUN

Mortier spécial pour jointoiment de carrelage.

Description

Mortier pour joints à prise et séchage rapide, composé de liants hydrauliques spéciaux et d'adjuvants spéciaux.

Usages

CICOJUN peut être utilisé pour le jointoiment du carrelage en sol et en mur, intérieurs et extérieurs. Il peut également être utilisé pour le jointoiment de carrelage en piscine.

Céramiques

- carreaux de faïence, grés émaillés, grés cérame, pierre naturelle.

Supports

- Les joints à traiter doivent être propres et secs.
- Eliminer toute trace de mortier colle en excès puis dépoussiérer soigneusement.
- **CICOJUN** est adapté au jointoiment de tout type de carrelage. Cependant dans certains cas (carreaux particulièrement poreux, pierre naturelle, terre cuite, carreaux antidérapant), il peut s'avérer nécessaire de protéger les carreaux avant le jointoiment. Dans tous les cas, nous vous conseillons de réaliser un essai de tache des carreaux préalablement à la réalisation du chantier.
- Par temps chaud et/ou fort vent, sur supports particulièrement poreux, il est conseillé d'humidifier légèrement les joints avant la mise en œuvre (il ne doit pas persister de film d'eau en surface au moment du jointoiment).

Renseignements Techniques

CICOJUN peut être utilisé pour des joints de 2 à 10mm de largeur.

Couleur plusieurs.

Densité apparente en poudre $1,3\text{g/cm}^3$

Densité apparente en pâte $1,5\text{g/cm}^3$

Eau de pétrissage Aprox. 25%

Température d'application $5^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$

Consommation: en fonction de la largeur des joints et de la dimension des carreaux.

Conditions de nettoyage Eau propre.

Conditions de stockage 1an en emballages fermés et lieu fermé.

Présentation sacs de 10 kg.



CICOJUN

Mortier spécial pour jointoiment de carrelage.

MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Vérifier l'état du support. Il doit être en bon état et parfaitement nivelé, propre, et sans rétraction. On évitera les supports avec une humidité excessive qui empêche l'adhérence.

Mélange

Mélanger le produit avec approximativement 25% d'eau propre (2,5 litres d'eau par sac de produit). Pétrir jusqu'à l'homogénéisation totale du produit, préférablement en s'aidant d'un mixeur mécanique de basses révolutions. Le mélange doit se prolonger jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer le mélange pendant 5 min.

La gâchée est utilisable pendant 30 à 45 min à température ambiante.

Exécution

Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en caoutchouc dur. Eliminer l'excédant de **CICOJUN** en raclant les carreaux dans le sens de leur diagonale afin de ne pas creuser les joints. Après durcissement du mortier, lisser les joints avec une éponge humide, puis nettoyer soigneusement les carreaux. Après séchage complet, éliminer la poussière résiduelle avec un chiffon sec.

Nettoyage

Le reste de **CICOJUN** s'élimine facilement avec de l'eau avant l'endurcissement du produit.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à températures inférieures à 5° C ni supérieures à 35° C.
- Le nettoyage des joints doit être effectué dès durcissement du mortier (15 à 30 min à 23°C). Après la prise, le nettoyage sera plus difficile (nettoyage mécanique).
- La teinte du joint après séchage peut varier légèrement en fonction de la quantité d'eau de gâchage, du délai de séchage et des conditions d'emploi. Il est donc conseillé de gâcher **CICOJUN** avec la même quantité d'eau et de procéder à la mise en œuvre dans des conditions identiques.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts.
- Ne pas ajouter de l'eau additionnelle si le produit reste sec dans le récipient de pétrissage.

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.