



MONOCICO PAYSAGER

Micro Mortier monocouche paysager ECE

Description

Micro-Mortier mono composant Thixotrope à base de ciment d'une haute résistance, amélioré avec des charges minérales, pigments, plastifiants, hydrofuges et résines destiné à la réalisation des décors massifs (faux rochers, ...) pour des revêtements extérieurs, grâce à la projection manuelle ou avec machine.

Supports

Supports propres et secs avec une surface rugueuse ou éraillée de :

- Bétons banché.
- Maçonneries de pierres
- Maçonneries d'éléments.
- Grillages métalliques tridimensionnels en métal déployé.

Dans tous les cas, le support doit être libéré de reste de peinture, graisse, poussière et plâtre.

Avantages

Grâce à la soignée sélection soignée des différents granulats, ciment et additives qui le composent, **MONOCICO PAYSAGER** est idéal par :

- Sa grande adhérence.
- Son excellent maniement.
- Sa grande résistance aux chocs.
- Sa grande plasticité.
- Sa haute épaisseur.
- Sa grande durabilité.
- Son excellent rendement.
- Son Imperméabilité à l'eau de pluie.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.
- Stabilité des couleurs.

Renseignements Techniques (Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard).

Couleur:	Plusieurs.
Granulométrie maximale :	4mm.
Densité apparente en poudre:	1,48±0,05g/cm ³ .
Densité apparente en pâte:	2,01±0,10g/cm ³ .
Eau de pétrissage :	5-6 litres.
Epaisseur minimale de couche	1cm.
Epaisseur maximale de couche	12 cm en deux couches.
Délai hors d'eau	4 à 6 heures.
Délai de structuration	0 à 48 heures.
Consommation :	18 -20kg/m ² /cm d'épaisseur.
Résistance à la compression :	16N/mm ²
Adhérence 28 jours:	>5 N/mm ² .
Condition de stockage:	1 an en emballages fermés et lieux fermés.
Présentation :	Sacs de 25 kg.



MONOCICO PAYSAGER

Micro Mortier monocouche paysager ECE

Re: FR02-V01

EURO-QUALITY SYSTEM



MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Vérifier l'état du support. Il doit être en bon état et parfaitement propre.

Humidifier bien au préalable pendant une forte chaleur ou des supports très absorbants. Ne pas appliquer sur des supports saturés.

Sur certains supports très absorbants, il est nécessaire d'appliquer un enduit préalable.

Sur un support lisse, appliquer un primaire afin de ne pas compromettre l'adhésion du mortier.

Mélange

Mélanger le produit en poudre avec de l'eau (5-6 litres) jusqu'à la consistance requise.

La quantité d'eau doit être constante afin d'éviter une différence de tonalité. Pétrir en utilisant le malaxeur de la machine jusqu'à la homogénéisation du produit.

Exécution

Projeter le mortier uniformément et sans irrégularités. Une fois projeté, étendre avec une truelle et le régler pour homogénéiser la surface.

Finition

Une fois l'endurcissement réussi, procéder à la finition désirée. Pour obtenir une bonne homogénéité des couleurs, on recommande uniquement la finition rugueuse/éraillée.

Humidifier le mortier avec de l'eau pulvérisée pendant les 24 heures qui suivent son exécution.

Nettoyage

Le reste de **MONOCICO PAYSAGER** s'élimine facilement avec de l'eau avant l'endurcissement du produit.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à température inférieure à 5° C ni supérieure à 35° C.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts, pluie ou glace.
- **MONOCICO PAYSAGER** est un produit mono composant qui peut être seulement mélangé avec de l'eau. Ne pas ajouter du sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.
- Ne pas ajouter de l'eau additionnelle si le produit reste sec dans le récipient de pétrissage.
- Ne pas dépasser l'épaisseur recommandée (12 cm en 2 couches).
- Ne pas appliquer sur de la peinture ancienne, du plâtre ou pièce facilement détachable.
- Les unions entre les matériaux de différent type devront se renforcer avec des fibres de verre.

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

.....
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger